Vorschlag für cadmiumfreie Alternativen mit **ähnlicher Arbeitstemperatur**:

Cadmiumhaltige Hartlote			Cadmiumfreie Alternative mit ähnlicher Arbeitstemperatur		
Lot	Ag-Gehalt [Gew.-%]	Arbeits-temperatur [C]	Lot	Ag-Gehalt [Gew.-%]	Arbeits-temperatur [C]
BrazeTec 2201	22	710	BrazeTec 3476	34	710
BrazeTec 2002	20	750	BrazeTec 2576	25	740
BrazeTec 2575	25	710	BrazeTec 3476	34	710
BrazeTec 3003	30	680	BrazeTec 4076	40	690
BrazeTec 3464	34	640	BrazeTec 5600	56	650
BrazeTec 4003	40	610	BrazeTec 5600	56	650
Silox S500	40	620	BrazeTec 5600	56	650
BrazeTec 4505	45	620	BrazeTec 5600	56	650
BrazeTec 4509	45	620	BrazeTec 5600	56	650
BrazeTec 5009	50	660	BrazeTec 4900	49	690

Vorschlag für cadmiumfreie Alternativen mit **gleichem Silbergehalt:**

Cadmiumhaltige Hartlote			Cadmiumfreie Alternative mit gleichem Silbergehalt		
Lot	Ag-Gehalt [Gew.-%]	Arbeits-temperatur [°C]	Lot	Ag-Gehalt [Gew.-%]	Arbeits-temperatur [°C]
BrazeTec 2201	22	710	BrazeTec 2009	20	810
BrazeTec 2002	20	750	BrazeTec 2009	20	810
BrazeTec 2575	25	710	BrazeTec 2500	25	780
BrazeTec 3003	30	680	BrazeTec 3076	30	740
BrazeTec 3464	34	640	BrazeTec 3476	34	710
BrazeTec 4003	40	610	BrazeTec 4076	40	690
Silox S500	40	620	BrazeTec 4076	40	690
BrazeTec 4505	45	620	BrazeTec 4576	45	670
BrazeTec 4509	45	620	BrazeTec 4576	45	670
BrazeTec 5009	50	660	BrazeTec 4900	49	690

ÖGUSSA Löttechnik, Österreichische Gold- und Silber-Scheideanstalt Ges.m.b.H.,
Liesinger Flur-Gasse 4, 1230 Wien | Austria, T +43186646-4206, F -4134, loettechnik@oegussa.at